


ALLWHITE

ALLBLACK

140raitaliana[®]





ALLWHITE



ALLBLACK

"Allwhite" e "Allblack" sono le basi
e modulo progettuale tecnico/estetico

"Allwhite" e "Allblack" are the bases
and technical/aesthetic design module

ALLWHITE

ALLBLACK

_Surfaces without limits

Bianchi e neri in grès porcellanato, impasti puri in natura con texture di eccellenza, moltiplicano la versatilità decorativa di tutte le collezioni

White and black grès porcelain stoneware, purely natural mixtures that enhance the decorative versatility of all the collections



ALLWHITE

ALLBLACK

Potenti strumenti creativi per architetti e designer

Powerful creative tools for architects and designers









Spazi pubblici e privati, nessun limite

Public and private spaces, without limits



ALLWHITE

ALLBLACK

Il "tocco" sensuale

The sensual "touch"





ALLWHITE

ALLBLACK

Arte moderna

Modern art






ALLWHITE

ALLBLACK

_tartan

Minimale con "twist"

Minimal with a "twist"






ALLWHITE

ALLBLACK

_cretto

La ceramica non si è mai avvicinata tanto alle emozioni della terra

The ceramic has never come so far to the emotions of the earth




art**technical**s





ALLWHITE ALLBLACK


gamma_range



_tartan



_cretto



spessore - thickness



dati tecnici | technical data | technische daten | технические данные

assorbimento d'acqua % water absorption %	resistenza alla flessione bending strength	resistenza agli sbalzi termici thermal shocks resistant	resistenza al gelo frost resistant	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemicals	resistenza alle macchie resistance to stains	coefficiente d'attrito static coefficient of friction	resistenza all'abrasione resistance to abrasion
≤ 0.5%	> 35 N/mm ²	resistente resistant	resistente resistant	UA ULA UHA	CLASSE 5	R9 A WET = 0,60 DRY = 0,65	CLASSE 4 PEI 2100 GIRI
ISO 10545.3 ASTM C373	ISO 10545.4 ASTM C648	ISO 10545.9 ASTM C484	ISO 10545.12 ASTM C1026	ISO 10545.13 ASTM C650	ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028	ISO 10545-7

14oraitaliana
Social Club

follow us
like us
read us
comments us
interact





14oraitaliana®

Via Palona, 12/B
41014 CASTELVETRO (Mo) - Italy
Tel. (+39) 059 79 02 95
Fax (+39) 059 79 94 32

info@14oraitaliana.com

www.14oraitaliana.com

art-direction: STUDIO BADINI CREATEAM
Viadana - Mn - Italy - www.badini.com

mar**ter**ials

